



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стрейч-худ пленка полиэтиленовая

1	Материал	Предварительно растянута полиэтиленовая пленка высокого давления
2	Диаметр рулона, мм	Макс. 1000
3	Ширина рулона, мм	Макс. 1200±5
4	Толщина пленки, мкм	0,120
5	Фальцы, мм	365

6	Диаметр сердечника бобины, мкм	от 70 до 80 (обычно 76)
7	Вес рулона, кг	530- 680
8	Температура обработки, °С	от +10 до +40
9	Прочность на разрыв, Н/мм ²	≥ 50
10	Удлинение при разрыве, %	700
11	Коэффициент трения	внешнего слоя 0,37-0,43
		внутреннего слоя 0,25 - 0,40
12	Прочность на растяжение, МПа	не менее 28 МПа
13	Катушка наматывания	из прочного материала
14	Температура хранения, °С	от +5 до +60
15	Добавки к материалу	УФ-стабилизаторы, барьеры

Внешний вид: пленка будет иметь гладкую поверхность, без отверстий, трещин и складок.

Генеральный Директор

